

ÅNGBROMS

Ångbroms används i tak- och väggkonstruktioner i samband med våtutrymmen eller där det önskas möjlighet för uttorkning mot insidan av konstruktionen, exempelvis vid mycket täta isolerings lager eller fritidshus som inte är fullt uppvärmda året runt samt vid omoch tillbyggnad av gamla hus där risk för kondensfenomen lätt uppstår vid blandning av tätskikt med ångtät byggfolie och exempelvis förhydringspapp.

Tänk på att Ångbroms i sig inte är genomtrampnings säker, vid sådant krav kan Ångbroms kombineras med ett lager genomtrampningsskyddad diffusionsöppen produkt t.ex. kondensväv: 196110.

Använd inte Ångbroms i takbjälklag mot "kallvind", här används istället en helt diffusionstät produkt.



Artikelinformation:

Art.nr:	195010 - 25 m/rl 195011 - 12,5 m/rl
Bredd:	2,80 m
Vikt:	ca 130g/m ²
Material:	PP & PE
Ånggenomgångsmotstånd:	sd-värde 2,5 m
Rivfasthet:	195 N
Draghållfasthet:	ca 200 N/5cm
Brotthöjning:	ca 50%

Kvalitets- / Miljöbedömning:

